

	ÜRÜN TEKNİK ŞARTNAMESİ	TARİH SAYFA REV.NO	25.04.2005 01/01 ŞÜ.AK.046/03
ÜRÜN ADI	weber.therm 310		
TANIMI	Isı yalıtım sistemleri için çimento esaslı yapıştırma harcı.		
UYGULAMA ALANI	Tüm yapılarda XPS ve EPS ısı yalıtım panolarının yapıştırılmasında kullanılır.		
REFERANS STANDARTLAR	TSEK , ETAG 004		
TEKNİK ÖZELLİKLERİ			
RENK	Gri		
HARÇ YOĞUNLUĞU (g/cm3)*	1,7±0,1 (TY.AK.035)		
OPEN TIME*	24 saat sonra foamboard zeminden sökülmeyp tuğlaya yapışık kalmalı veya foamboard üzerinde zarar olmalıdır. (TY.AK.019)		
ISI YALITIM LEVHASINA YAPIŞMA MUKAVEMETİ			
Normal şartlar altında	min.0,08 N/mm2		
Suda depolama	min.0,08 N/mm2		
Isı altında depolama	min.0,08 N/mm2		
TUĞLA/BETON ÜZERİNE YAPIŞMA MUKAVEMETİ			
Normal şartlar altında	min.0,25 N/mm2		
Suda depolama(2 saat için)	min.0,08 N/mm2		
Suda depolama(7 gün için)	min.0,25 N/mm2		
* Her üretimde standart olarak bakılır.Diğerleri şüpheli durumlarda kontrol edilir.			
UYGULAMA ÖZELLİKLERİ			
KULLANILABİLME SÜRESİ	2 saat (TY.AK.068)		
YAPIŞTIRILAN YALITIM PANOSUNUN ÜZERİNE SIVA UYGULANABİLMESİ İÇİN GEREKLİ SÜRE	2 gün		
SU MİKTARI	25 kg weber.therm 310/~ 6 lt su		
ORTAM SICAKLIĞI	+5°C ile +30°C arası		
AMBALAJ	25 kg'lık torbada(Palette toplam 64 adet,1600 kg)		
ONAYLAYAN Özden DEMİR	HAZIRLAYAN Tülin SEL		