



ÜRÜN TEKNİK ŞARTNAMESİ

TARİH

25.04.2005

SAYFA

01/01

REV.NO

ŞÜ.AK.047/03

ÜRÜN ADI

weber.therm 320

TANIMI

Isı yalıtım sistemleri için çimento esaslı yüzey sıvası

UYGULAMA ALANI

Tüm yapılarda XPS ve EPS ısı yalıtım panoları üzerinde yüzey sıvası olarak kullanılır.

REFERANS STANDARTLAR

TSEK , ETAG 004

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

RENK

Gri

HARÇ YOĞUNLUĞU (g/cm³)*

1,65±0,05 (TY.AK.035)

OPEN TIME*

1.katta sıvanın düzeltilebilme süresi min.20 dak.olmalıdır. 2.katta yüzey düzgün ve homogen olmalıdır. (TY.AK.020)

YAPIŞMA MUKAVEMETİ

Normal şartlar altında

min.0,08 N/mm²

Suda depolama

min.0,08 N/mm²

Isı altında depolama

min.0,08 N/mm²

* Her üretimde standart olarak bakılır.Diğerleri şüpheli durumlarda kontrol edilir.

UYGULAMA ÖZELLİKLERİ

KULLANILABİLME SÜRESİ

2 saat (TY.AK.068)

TERRATHERM 320 ÜZERİNE SON KAT UYGULANABİLMESİ İÇİN GEREKLİ SÜRE

min.7 gün

UYGULAMA KALINLIĞI

2 mm

KATLAR ARASI BEKLENİLMESİ GEREKEN SÜRE

3-4 saat

SU MİKTARI

25 kg weber.therm 320/~ 6 lt su

ORTAM SICAKLIĞI

+5°C ile +30°C arası

AMBALAJ

25 kg'lık torbada(Palette toplam 64 adet,1600 kg)

ONAYLAYAN

Özden DEMİR

HAZIRLAYAN

Tülin SEL